



COROLITH

Peinture pour ravalement des façades à base de résine pliolute en solution

Aspect mat - Extérieur

DEFINITION :

COROLITH est une peinture de ravalement pour la décoration et la protection des façades neuves et anciennes.

PROPRIETES :

- Opacifiante et garnissante : couvre les aspérités du support. Appliquer deux couches.
- Hydrofuge/Microporeuse : repousse les eaux de pluie, tout en laissant respirer le support.
- Très résistante aux intempéries : forme un film et présente une bonne résistance aux salissures.
- Adhérent : parfaitement sur la majorité des supports courants peints ou non peints du bâtiment.
- Séchage rapide : en conditions hivernales ou humides.

MISE EN ŒUVRE :

- Matériel d'application : Brosse (petites surfaces), rouleau méché ou rouleau polyamide tissé poils longs.
- Dilution : Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.
- Application : 2 couches de COROLITH.
- Rendement : Variable selon la nature et l'aspect du support : 3,5 à 6,5 m²/litre.
- Recouvrable : Après 24 heures minimum.
- Nettoyage du matériel : White spirit ou diluant synthétique.

PRECAUTION A OBSERVER :

- Bien mélanger le produit avant son utilisation.
- Ne pas appliquer sur des surfaces dont la température excède +35°C.
- Refermer soigneusement les emballages entamés pour une meilleure conservation.
- Ne pas jeter les résidus dans les égouts ni dans les cours d'eau.

CONDITIONNEMENT :

- Conditionnement : Existe en Blanc et bases AW et AM : Teintes du nuancier COROCOLOR FACADES 339. Les teintes ayant un indice (Y) inférieur à 35 ne sont pas visées par DTU59/1.
- Conservation : 1 an en emballage d'origine, non entamé. Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs (<35°C).

FICHE TECHNIQUE (PRODUIT STANDARD BLANC) :

- Classification : AFNOR NF T 36-005 : Famille 1, Classe 7b1.
- Présentation : Peinture fluide, prête à l'emploi.
- Densité à 20°C : 1.38+/- 0,05.
- Liant : Résines acryliques en solution.
- Extrait sec : En poids : 64 +/- 2,0 % - En volume : 40 +/- 3 %.
- Séchage : Séchage à 20°C et 65% d'humidité relative : Sec après 4 heures minimum - Recouvrable après 24 heures minimum. Le temps de séchage variera en fonction de la température, du taux d'humidité et de la circulation d'air.
- COV : (Directive 2004/42/CE) : Valeur limite UE de ce produit (cat. A/c) : 430 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 430 g/l de COV.



DESSCRIPTIF :

COROLITH s'applique en deux couches sur les principaux supports extérieurs du Bâtiment sains, secs et compacts :

| Type de travaux | Défauts en partie courante | Prescriptions Minimales : | | | | |
|-----------------|----------------------------|---------------------------|--------------------|---|--|---|
| | | Norme FDT 34-722 | Norme NF EN 1062-1 | Épaisseur sèche théorique minimale selon normes | Composition | Épaisseur sèche théorique minimale du système |
| DECORATION | - | D2 | E3-V2-W1-A0 | 100 < E3 ≤ 200µ | 2 couches de COROLITH (2x250 g/m ²) | 140 µ |
| COURANT | - | - | - | - | 1 à 2 C. COROLITH Fonds lisses : 5-6 m ² /l Fonds structurés : 3-5 m ² /l | 70 à 140 µ |

Mise en œuvre :

- **Fonds :** Tous fonds usuels du bâtiment, sains, secs, compacts et propres, dont la qualité et la préparation sont conformes au DTU 59/1 : béton, enduits de ciment, fibrociment, briques,..., anciennes peintures adhérentes.
- Ne pas appliquer COROLITH sur anciens RSE souple, RPE, ITE ou anciens revêtements d'imperméabilité.

Travaux préparatoires : Conformés aux spécifications du DTU 59/1. Brosser, dépoussiérer ou laver à la pompe HP.

- **Fonds fortement absorbants ou fonds écaillants :** Après brossage soigné, appliquer une couche de POLYFILLA PRO P100 FIXATEUR FACADE INCOLORE.
- Dans le cas de mousses ou de moisissures, utilisation de POLYFILLA PRO S700 SOLUTION.

HYGIENE ET SECURITE :

Les traitements tels que le ponçage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat.

Fiches de données de sécurité : Pour toute information relative aux aspects sécurité, hygiène, environnement, transport de nos produits, consulter le site www.quickfds.com (fournisseur AKZONOBEL)

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée une édition plus récente.